

Piana montażowa AGAM

Piana montażowa o obniżonej rozprężalności do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych i aplikacji w temperaturach od -5°C.

Właściwości:

Obniżona rozprężalność bezpieczna dla delikatnych profili z PCV

- Wysoka wydajność i stabilność wymiarów
- Krótki czas utwardzania - dalsza obróbka już po ok. 60 minutach (dla warstwy 3 cm)
- Pełne utwardzenie produktu 24h
- Precyzyjna i oszczędna aplikacja, możliwość przerywania pracy w dowolnym momencie
- Doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szklonych itp.



Zastosowanie:

- Uszczelnienia przy montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych, szczególnie z wielokomorowych i kolorowych profili PVC
- Montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów itp.
- Wypełnianie i wygłuszenie pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych
- Termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, armatury łazienkowej, wanien, brodzików itp.
- Izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, podłóg, stropów, dachów itp.
- Wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Sposób użycia:

Czyste, odtłuszczone podłoże zwilżyć wodą bezpośrednio przed aplikacją. Puszka powinna mieć temperaturę od +10°C do +30°C. Zawartość dokładnie wymieszać, wstrząsając produktem około 30 sekund. Produkt aplikujemy trzymając puszkę w pozycji „do góry dnem”. Warstwa pianki nie powinna być grubsza niż 3 cm przed utwardzeniem. Kolejną warstwę nakładamy dopiero po utwardzeniu się poprzedniej warstwy. Nadmiar pianki odciąć i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV farbą, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami.

Nazwa produktu	Numer katalogowy	KOD EAN	Ilość w opakowaniu zbiorczym
Piana montażowa AGAM 700ml (wężykowa)	1050031	5907813557553	12
Piana montażowa AGAM 750ml (pistoletowa)	1050030	5907813557514	12